

Courbe TRC acier 42Cr4

C %	Mn %	Si %	S %	P %	Ni %	Cr %	Mo %	Cu %
0,44	0,80	0,31	0,013	0,030	0,46	0,96	0,05	0,18

Austénitisé à 850 °C 30 mn

Grosseur du grain : 9

