


C %	Mn %	Si %	Ni %	Cr %	Mo %
0,42	0,16	0,44	0,27	13,40	—

Austénitisé à : 1000 °C - 10mn    Grosseur du grain : 6-7



c) Nuance Z40 C13 (57)