

## DENSITE ET TEMPERATURE DE FUSION DES SABLES

NOM	FORMULE	DENSITE	TEMP DE FUSION
SILICE	$\text{SiO}_2$	2,65	1725°C
ZIRCON	$\text{ZrSiO}_4$	4,75	2500°C
CHROMITE	$\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{FeO}$	4,3-4,6	2180°C
OLIVINE	$(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$	3,2-3,6	1890°C